

TUGAS AKHIR

**PENGARUH VARIASI TEMPERATUR PROSES
PENEKANAN PANAS (*HOT PRESSING*) DAN REDUKSI
KETEBALAN TERHADAP EVOLUSI STRUKTUR MIKRO
SETELAH PROSES QUENCHING AWAL DAN AKHIR
WAKTU PENAHANAN AGING PADA PERLAKUAN
PANAS T6 TERHADAP AMC BERPENGUAT ABU DASAR
BATU BARA**



Disusun Oleh :

RIO ARDIYANTO
NBI : 1421504821

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

TUGAS AKHIR

**PENGARUH VARIASI TEMPERATUR PROSES
PENEKANAN PANAS (*HOT PRESSING*) DAN REDUKSI
KETEBALAN TERHADAP EVOLUSI STRUKTUR MIKRO
SETELAH PROSES QUENCHING AWAL DAN AKHIR
WAKTU PENAHANAN AGING PADA PERLAKUAN
PANAS T6 TERHADAP AMC BERPENGUAT ABU DASAR
BATU BARA**



Disusun Oleh :

RIO ARDIYANTO
NBI : 1421504821

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RIO ARDIYANTO
NBI : 1421504821
PROGRAM STUDI : TEKNIK MESIN
FAKULTAS : TEKNIK
JUDUL : PENGARUH VARIASI TEMPERATUR
PROSES PENEKANAN PANAS (HOT
PRESSING) DAN REDUKSI
KETEBALAN TERHADAP EVOLUSI
STRUKTUR MIKRO SETELAH PROSES
QUENCHING AWAL DAN AKHIR
WAKTU PENAHANAN AGING PADA
PERLAKUAN PANAS T6 TERHADAP
AMC BERPENGUAT ABU DASAR BATU
BARA

Mengetahui / Menyetujui
Dosen Pembimbing




Harjo Seputro, ST., MT.
NPP. 20420.96.471

Dekan
Fakultas Teknik



Dr. Ir. Satrio, M.Kes., IPM.
NPP. 20410.90.0197

Ketua Program Studi
Teknik Mesin



Edi Santoso, ST., MT.
NPP. 20420.96.0485

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir dengan judul:

“PENGARUH VARIASI TEMPERATUR PROSES PENEKANAN PANAS (HOT PRESSING) DAN REDUKSI KETEBALAN TERHADAP EVOLUSI STRUKTUR MIKRO SETELAH PROSES QUENCHING AWAL DAN AKHIR WAKTU PENAHANAN AGING PADA PERLAKUAN PANAS T6 TERHADAP AMC BERPENGUAT ABU DASAR BATU BARA”

Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Teknik pada Progam Studi Teknik Mesin Fakultas teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Tugas Akhir (TA) yang sudah pernah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapat gelar Sarjana Teknik di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun kecuali bagian yang sumber informasinya di cantumkan sebagai mana mestinya.

Surabaya, 5 Januari 2022



RIO ARDIYANTO



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R10.ARDİYANTO
NBI/ NPM : 1421504821
Fakultas : TEKNIK
Program Studi : TEKNIK MESIN
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:
PENGARUH VARIASI TEMPERATUR PROSES PENEKANAN PANAS (HOT PRESSING) DAN REDUKSI KETEBALAN TERHADAP BUOLUSI STRUKTUR MIKRO SETELAH PROSES QUENCHING AWAL DAN AKHIR WAKTU PENAHANAN AGING PADA PERLAKUAN PANAS TG TERHADAP AMC BERDASAR ABU DASAR BATU BARA

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : SURABAYA
Pada tanggal : 25 - Januari - 2022

Yang Menyatakan,



(.....)

R10.ARDİYANTO

*Coret yang tidak perlu

HALAMAN PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua Orang tua saya serta kaka saya yang telah banyak membantu dan memotivasi dalam penyelesaian Skripsi saya dan juga untuk Dosen pembimbing saya bapak Harjo Seputro yang membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi saya. Berserta Teman-teman saya Teknik Mesin yang tak pernah lelah mendukung serta memberi nasihat.

KATA MUTIARA :

“KEGAGALAN ADALAH KESUKSESAN YANG TERTUNDA”

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Pengaruh Variasi Temperatur Proses Penekanan Panas (Hot Pressing) dan Reduksi Ketebalan Terhadap Evolusi Struktur Mikro Setelah Proses Quenching Awal dan Akhir Waktu Penahanan Aging Pada Perlakuan Panas T6 Terhadap AMC Berpenguat Abu Dasar Batu Bara”** dengan baik salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mahasiswa Fakultas Teknik untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata 1 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan arahan dan usaha Dosen pembimbing maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktunya.

Dibalik kendala dan kesulitan yang ada dapat teratasi. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sawal Wiyanto dan Ibu Sarmini.
2. Bapak Harjo Seputro, ST., MT. selaku dosen pembimbing saya dengan segala kesabaran dan usaha memberikan bimbingan kepada saya sehingga terselesaikanya Tugas Akhir ini.
3. Bapak Ir. Ichlas Wahid, MT selaku ketua jurusan Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan izin untuk penulisan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Dr. Ir. H.Sajiyo M.kes selaku Dekan Fakultas Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis Untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Teman-teman Mahasiswa Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberi support, semangat, bantuan, saran selama menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Masih banyak pihak-pihak lainya yang juga berperan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang belum bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata dari penulis, besar harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan, walaupun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masi jauh dari kesempurnaan.

Surabaya, 5 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Halaman Persembahan	iii
Pernyataan Keaslian Tugas Akhir	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Material Komposit.....	9
2.1 Bahan Material Komposit.....	13
2.1.1 Alumunium 6061	13
2.1.2 Alumunium Oksida.....	13
2.1.3 Magnesium	13
2.1.4 Asam Nitrat (HNO ₃)	13
2.1.5 Abu Dasar Batu Bara.....	13
2.1.6 Alkohol 70%.....	13
2.2 Alumunium Komposit	14
2.3 Electroless Plating	16
2.4 Stirring Casting.....	17
2.5 Homogenezing.....	17
2.6 Hot Working Process.....	18
2.7 Hot Pressing.....	21
2.8 Perlakuan Panas T6	24
2.9 Quenching.....	24

2.10 Struktur Mikro	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Metode	27
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Proses Pembuatan Spesimen	45
4.2 Pengujian Struktur Mikro	45
BAB V KESIMPULAN	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84
BIOGRAFI PENULIS	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sifat Fisik Khas Bottom Ash	12
Tabel 2.2 Sifat dan Karakteristik Alkohol	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema electroless plating.....	15
Gambar 2.2 Proses stir casting.....	16
Gambar 2.3 Mesin Press	19
Gambar 2.4 Struktur Mikro Sampel Aging.....	24

LAMPIRAN


A1 (as-cast)

EDAX APEX

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 2:46:52 PM
 Sample Name: Pengecoran


Area 1



EDAX APEX

Full Area 1

Mag: 500 FilterOff: 50 Low Vac: 0.00 Amp: 10.00 nA Resolution: 0.17 x 0.15



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	2.59	5.50	41.29	12.51	0.0033	1.1631	0.0969	1.0500
O K	12.13	16.46	856.57	6.32	0.0439	1.1030	0.3265	1.0500
Zn L	0.02	0.23	46.60	7.52	0.0056	0.8229	1.1352	1.0024
Mg K	1.59	1.59	303.96	3.92	0.0136	1.0157	0.5303	1.0081
Al K	77.75	70.20	14897.16	2.35	0.6562	0.9795	0.5988	1.0006
Si K	3.45	2.99	355.61	7.33	0.0166	1.0002	0.4616	1.0005
Fe K	1.54	0.07	53.62	7.39	0.0136	0.5275	0.3979	1.0595


A2 Temperatur 400°C Reduksi 5% T6

EDAX APEX

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 2:59:43 PM
 Sample Name: I-400-5

Area 1




EDAX APEX

Page 2

Full Area 1

AV:15 Mag:500 Takeoff: 30 Live Time(s): 109 Acq Time(s): 3.94 Resolution(pV): 133.8



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	1.73	3.76	21.84	13.70	0.0018	1.1783	0.0893	1.0000
O K	3.80	6.19	253.55	8.94	0.0133	1.1238	0.3101	1.0000
Ca L	0.34	0.14	25.08	6.41	0.0032	0.8335	1.1216	1.0000
Mg K	2.60	2.79	302.31	3.21	0.0237	1.0326	0.5761	1.0093
Al K	85.68	82.73	18157.50	2.20	0.7819	0.9933	0.9183	1.0005
Si K	3.61	3.35	339.50	7.65	0.0168	1.0139	0.4555	1.0004
Fe K	2.24	1.04	74.30	5.96	0.0199	0.8354	0.9959	1.0026

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 3:09:06 PM
 Sample Name: II-400-10

Area 1



Full Area 1

Mag 5000 Map 5000 Takeoff 30 Live Time(s) 100 Amp Time(s) 3.04 Minimap(BV) 133.0



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	1.51	3.55	22.55	13.61	0.0019	1.1765	0.0555	1.0000
O K	4.37	7.09	292.54	8.59	0.0152	1.1223	0.3110	1.0000
Cu L	0.42	0.17	31.55	7.33	0.0040	0.6323	1.1355	1.0000
Mg K	2.33	2.47	454.20	3.17	0.0214	1.0215	0.6631	1.0098
Al K	57.47	63.76	15553.63	2.11	0.8543	0.9910	0.9267	1.0004
Si K	2.15	1.36	201.36	8.26	0.0369	1.0124	0.4543	1.0004
Fe K	1.45	0.87	45.50	8.03	0.0129	0.8350	0.9961	1.0071


A4 Temperatur 400°C Reduksi 15% T6

EDAX APEX

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 3:54:24 PM
 Sample Name: III-400-15


Area 1



EDAX APEX

Full Area 1

Mag: 500 Tubeoff: 30 Live Time(s): 100 Amp Time(s): 3.84 Resolution:



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	2.25	4.81	25.56	13.04	0.0024	1.1732	0.0903	1.0000
O K	5.31	8.47	351.29	8.83	0.0184	1.1188	0.3106	1.0000
Cu L	0.37	0.15	27.51	6.39	0.0035	0.8297	1.1278	1.0000
Mg K	2.95	3.10	567.92	3.05	0.0270	1.0279	0.8798	1.0096
Al K	83.78	79.21	15628.73	2.21	0.7599	0.9887	0.9169	1.0000
Si K	4.07	3.70	385.18	7.46	0.0191	1.0092	0.4648	1.0004
Fe K	1.25	0.57	41.38	9.89	0.0111	0.8352	0.9963	1.0582

A5 Temperatur 425°C Reduksi 5% T6


EDAX APEX

Page 1

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 3:57:30 PM
 Sample Name: III-425-5

Area 1




EDAX APEX

Page 2

Full Area 1

kV: 15 Mag: 500 Takeoff: 30 Live Time(s): 100 Amp Time(µs): 3.94 Resolution(eV): 133.8



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	1.61	3.47	20.89	13.81	0.0017	1.1764	0.0888	1.0000
O K	4.23	6.83	292.00	8.89	0.0147	1.1219	0.3102	1.0000
Mg K	2.07	2.20	423.28	3.17	0.0193	1.0307	0.8964	1.0103
Al K	88.80	80.01	17715.80	1.98	0.8273	0.9914	0.9305	1.0003
Si K	2.12	1.95	203.88	8.22	0.0097	1.0120	0.4528	1.0004
Fe K	1.17	0.54	40.37	10.83	0.0104	0.8375	0.9960	1.0663

A6 Temperatur 425°C Reduksi 10%


EDAX APEX

Page 1

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 3:12:12 PM
 Sample Name: II-425-15

Area 1




EDAX APEX

Page 2

Full Area 1

Mag: 500 Takeoff: 30 Live Time(s): 100 Acq. Time(μs): 3.94 Resolution (eV): 133.6



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	2.19	4.84	26.47	13.05	0.0023	1.1732	0.0609	1.0000
O K	6.11	9.74	416.43	8.76	0.0214	1.1166	0.3126	1.0000
Cu L	0.39	0.16	26.49	5.72	0.0035	0.8297	1.1004	1.0000
Mg K	1.98	2.08	384.58	3.48	0.0179	1.0279	0.8677	1.0095
Al K	83.21	78.01	15949.00	2.17	0.7579	0.9867	0.9206	1.0007
Si K	4.40	3.99	427.90	7.39	0.0208	1.0093	0.4676	1.0004
Fe K	1.72	0.79	56.19	7.16	0.0153	0.8353	0.0964	1.0659

A7 Temperatur 425°C Reduksi 15% T6


EDAX APEX

Page 1

24062021


Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 3:51:28 PM
 Sample Name: II-450-5

Area 1



Full Area 1

AV 15 Mag 500 Tekoff: 30 Live Time(s): 100 Amp Time(s): 3.84 Resolution(eV): 123.6



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
OK	7.83	12.74	538.18	8.54	0.0278	1.1230	0.3160	1.0000
MgK	1.97	2.11	377.07	3.57	0.0176	1.0320	0.8586	1.0092
AlK	81.76	78.87	15033.06	2.24	0.7426	0.9927	0.9141	1.0009
SiK	5.74	5.32	562.20	7.20	0.0274	1.0134	0.4713	1.0006
AgL	1.30	0.31	61.11	18.18	0.0091	0.7386	0.9493	0.9987
FeK	1.39	0.65	46.81	8.33	0.0124	0.8391	0.9950	1.0619

A8 Temperatur 450°C Reduksi 5% T6


EDAX APEX

Page 1

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 3:02:47 PM
 Sample Name: I-425-10

Area 1




Page 2

EDAX APEX

Full Area 1

kv: 15 Mag: 500 Tokloff: 30 Live Time(s): 100 Amp: 10000 Resolution(eV): 133.8



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	1.84	3.08	23.08	13.00	0.0019	1.1775	0.0896	1.0000
O K	4.47	7.24	295.01	8.89	0.0156	1.1230	0.3107	1.0000
Cu L	0.28	0.12	20.39	6.01	0.0026	0.8329	1.1038	1.0000
Mg K	1.86	1.99	353.27	3.48	0.0169	1.0319	0.8695	1.0093
Al K	85.01	81.76	15032.87	2.15	0.7793	0.9925	0.9230	1.0006
Si K	4.09	3.78	383.37	7.48	0.0191	1.0132	0.4620	1.0005
Fe K	2.45	1.14	80.37	5.81	0.0217	0.8388	0.9960	1.0614

A9 Temperatur 450°C Reduksi 10% T6


EDAX APEX

Page 1

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 3:48:11 PM
 Sample Name: III-450-10

Area 1




EDAX APEX

Page 2

Full Area 1

Mag: 500 Takeoff: 30 Live Time(s): 100 Amp Time(μs): 3.84 Resolution(eV): 133.8



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	1.50	3.23	19.17	13.97	0.0016	1.1774	0.0891	1.0000
O K	4.37	7.07	298.28	8.87	0.0153	1.1228	0.3118	1.0000
Cu L	0.36	0.15	27.90	7.89	0.0035	0.8328	1.1463	1.0000
Mg K	1.99	2.12	397.36	3.27	0.0184	1.0316	0.8675	1.0100
Al K	88.88	85.32	17355.20	2.03	0.8239	0.9023	0.9341	1.0003
Si K	1.65	1.52	155.80	8.60	0.0075	1.0130	0.4514	1.0004
Fe K	1.27	0.59	43.18	8.61	0.0113	0.8384	0.9960	1.0677


A10 Temperatur 450°C Reduksi 15% T6

EDAX APEX

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 3:05:53 PM
 Sample Name: I-450-15


Area 1



EDAX APEX

Full Area 1

3V: 15 Mag: 500 Takeoff: 30 Live Time(s): 100 Acq. Time(s): 3.94 Resolution:



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	1.91	4.07	24.21	13.51	0.0020	1.1740	0.0905	1.0000
O K	5.75	9.21	384.63	8.78	0.0201	1.1196	0.3129	1.0000
Cu L	0.40	0.16	29.09	5.58	0.0037	0.8303	1.1065	1.0000
Mg K	2.63	2.77	502.17	3.27	0.0238	1.0286	0.8898	1.0094
Al K	82.61	78.46	15424.08	2.24	0.7475	0.9894	0.9139	1.0007
Si K	4.97	4.53	475.22	7.37	0.0235	1.0100	0.4681	1.0004
Fe K	1.74	0.80	57.54	7.24	0.0154	0.8360	0.9063	1.0657

A12 Temperatur 425°C Reduksi 15%


EDAX APEX

Page 1

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 2:53:15 PM
 Sample Name: 425-15

Area 1




EDAX APEX

Page 2

File Area 1

425-15 Mag: 500 FilterOff: 30 Live Threshold: 100 Acq. Threshold: 3.04 Resolution (eV) 133.0



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	1.92	4.12	23.21	13.54	0.0020	1.1700	0.0551	1.0000
O K	3.00	0.21	240.51	9.00	0.0132	1.1215	0.3056	1.0000
Fe L	0.44	0.20	16.39	9.20	0.0033	0.5610	0.5779	1.0000
Cu L	0.51	0.21	35.22	6.34	0.0049	0.5317	1.1750	1.0000
Mg K	1.51	1.60	291.47	3.27	0.0141	1.0304	0.5579	1.0106
Al K	85.17	84.34	16711.63	1.90	0.8297	0.9911	0.9470	1.0005
Si K	3.81	3.32	329.60	7.70	0.0167	1.0117	0.4568	1.0004


A12 Temperatur 425°C Reduksi 15%

EDAX APEX

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 2:56:46 PM
 Sample Name: 450-15

Area 1



EDAX APEX

Full Area 1

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C	2.51	5.42	32.00	12.86	0.0527	1.1771	0.0804	1.0000
O	4.39	7.44	302.83	5.91	0.0156	1.9227	0.3065	1.0000
Mg	2.41	2.35	444.44	3.74	0.0210	1.0818	0.0362	1.0076
Si	77.91	71.98	14294.03	2.46	0.6506	0.9925	0.5922	1.0010
Fe	5.48	7.34	655.22	6.90	0.0412	1.0132	0.4795	1.0005
Cu	1.46	0.46	46.17	7.25	0.0131	0.8391	0.9950	1.0757
Cu	2.94	1.02	46.11	7.62	0.0233	0.7952	1.0020	1.1049

A12 Temperatur 425°C Reduksi 15%


EDAX APEX

Page 1

24062021

Author: Teknik Mesin ITS
 Creation: 07/05/2021 2:56:46 PM
 Sample Name: 450-15

Area 1




EDAX APEX

Page 2

Full Area 1

HV: 15 Mag: 500 Tilt: 0.00 Live Time(s): 100 Amp Time(µs): 3.84 Resolution(eV): 133.8



Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
CaK	2.51	5.42	32.00	12.86	0.0027	1.1771	0.0904	1.0000
O K	4.59	7.44	302.83	8.91	0.0158	1.1227	0.3068	1.0000
MgK	2.41	2.58	444.44	3.74	0.0210	1.0318	0.8362	1.0078
AlK	77.91	74.96	14294.69	2.46	0.6906	0.9525	0.8522	1.0010
SiK	8.48	7.84	836.22	6.96	0.0412	1.0132	0.4795	1.0005
FeK	1.46	0.88	49.17	7.28	0.0131	0.8391	0.9958	1.0757
CuK	2.64	1.08	46.11	7.82	0.0233	0.7952	1.0020	1.1049

**PENGARUH VARIASI TEMPERATUR PROSES
PENEKANAN PANAS (HOT PRESSING) DAN REDUKSI
KETEBALAN TERHADAP EVOLUSI STRUKTUR MIKRO
SETELAH PROSES QUENCHING AWAL DAN AKHIR
WAKTU PENAHANAN AGING PADA PERLAKUAN
PANAS T6 TERHADAP AMC BERPENGUAT ABU DASAR
BATU BARA**

(Rio Ardiyanto)

ABSTRAK

Saat ini, teknologi pembuatan material komposit telah berkembang dengan pesat. Material komposit sendiri merupakan material yang terdiri dari campuran antara dua atau lebih material yang memiliki sifat fisika dan kimia dan menghasilkan material baru yang sifatnya berbeda dari material-material penyusunannya. Bahan penyusunan komposit terbagi dua yaitu bahan pengikat (matrix) dan bahan penguat. Bahan pengikat berfungsi untuk mengikat dan melindungi material agar bekerja dengan baik. Contoh bahan penguat yang dipakai pada material komposit biasanya berupa bahan yang lunak seperti magnesium, resin, keramik, dan lain lain. Sedangkan bahan penguat berfungsi sebagai bahan utama yang menentukan karakteristik dari material tersebut. Penelitian ini mencoba untuk membuat material komposit baru dengan bahan penguat berupa alumunium dan bahan pengikat berupa abu dasar batu bara. Disini material komposit yang sudah dibuat akan mengalami proses penekanan panas dengan 3 jenis suhu dan 3 reduksi penekanan yang berbeda-beda. Setelah itu material ini, akan diuji struktur mikro menggunakan SEM. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi suhunya maka ukuran butir makin besar.

Kata kunci: AMC, abu dasar batu bara, SEM, Komposit

EFFECT OF TEMPERATURE VARIATION OF THE HOT PRESSING PROCESS AND THICKNESS REDUCTION ON THE EVOLUTION OF MICRO STRUCTURE AFTER THE INITIAL AND THE END OF QUENCHING PROCESSES OF AGING TREATMENT OF T6 HEAT TREATMENT WITH FLY ASH REINFORCEMENT

(Rio Ardiyanto)

ABSTRACT

At present, the technology of making composite materials has developed rapidly. Composite material itself is a material consisting of a mixture of two or more materials that have physical and chemical properties and produce new materials with different properties from the materials they are composed of. Composite materials are divided into two, namely binders (matrix) and reinforcing materials. The binder works to bind and protect the material to work properly. Examples of reinforcing materials used in composite materials are usually soft materials such as magnesium, resins, ceramics, and others. While the reinforcing material works as the main ingredient that determines the characteristics of the material. This research tries to make a new composite material with a reinforcing material in the form of aluminum and a binder in the form of coal bottom ash. Here the composite material that has been made will undergo a hot pressing process with 3 different temperatures and 3 different stresses. After this material, the microstructure will be tested using SEM. The results show that the higher the temperature, the larger the grain size.

Keywords: AMC, coal bottom ash, SEM, Composite Kom