

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENGARUH VARIASI TEGANGAN LISTRIK DAN
WAKTU PADA PROSES PELAPISAN ELEKTROPLATING
WARNA COPPER (TEMBAGA) PADA BAJA KARBON TERHADAP
KEKERASAN DAN KETEBALAN**



Disusun Oleh :

MIFTAQUL ROHMAN
NBI : 1421600163

MUHAMMAD LUTFI MA'ARIF
NBI : 1421600143

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2020

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENGARUH VARIASI TEGANGAN LISTRIK DAN
WAKTU PADA PROSES PELAPISAN ELEKTROPLATING
WARNA COPPER (TEMBAGA) PADA BAJA KARBON TERHADAP
KEKERASAN DAN KETEBALAN**



Disusun Oleh :

MIFTAQUL ROHMAN
NBI : 1421600163

MUHAMMAD LUTFI MA'ARIE
NBI : 1421600143

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2020

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : MIFTAQUL ROHMAN
NBI : 1421600163
PROGRAM STUDI : TEKNIK MESIN
FAKULTAS : TEKNIK
JUDUL : ANALISIS PENGARUH VARIASI TEGANGAN LISTRIK DAN WAKTU PADA PROSES ELEKTROPLATING WARNA COOPER (TEMBAGA) PADA BAJA KARBON TERHADAP KEKERASAN DAN KETEBALAN

Mengetahui / Menyetujui
Dosen Pembimbing

Ir. Ichlas Wahid, M.T.
NPP. 20420900207

Dekan
Fakultas Teknik

Dr. Ir. Sajiyo, M.Kes.
NPP. 20420900197

Ketua Program Studi
Teknik Mesin



Ir. Ichlas Wahid, M.T.
NPP. 20420900207

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan Judul:
Analisis pengaruh variasi tegangan listrik dan waktu pada proses pelapisan elektroplating dengan warna copper (tembaga) pada baja karbon terhadap kekerasan dan ketebalan

yang dibuat untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Teknik Mesin pada Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan duplikasi dari Tugas Akhir yang sudah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang bersumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08 Juli 2020



Miftaqi Rohman



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftaql Rohman
Fakultas : Teknik
Program Studi : Teknik Mesin
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyatakan untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

“Analisis Pengaruh Variasi Tegangan Listrik dan Waktu pada Proses Pelapisan Elektroplating dengan Warna Copper (Tembaga) pada Baja Karbon Terhadap Kekerasan dan Ketebalan”

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 08 Juli 2020

Yang Menyatakan



Miftaql Rohman

TUGAS AKHIR
ANALISIS PENGARUH VARIASI TEGANGAN LISTRIK
DAN WAKTU PADA PROSES PELAPISAN
ELEKTROPLATING WARNA COPPER (TEMBAGA)
PADA BAJA KARBON TERHADAP KEKERASAN DAN
KETEBALAN



Disusun oleh:
MIFTAQUL ROHMAN
1421600163

MUHAMMAD LUTFI MA`ARIF
1421600143

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : MIFTAQUL ROHMAN
NBI : 1421600163
PROGRAM STUDI : TEKNIK MESIN
FAKULTAS : TEKNIK
JUDUL : ANALISIS PENGARUH VARIASI TEGANGAN LISTRIK DAN WAKTU PADA PROSES ELEKTROPLATING WARNA COOPER (TEMBAGA) PADA BAJA KARBON TERHADAP KEKERASAN DAN KETEBALAN

Mengetahui / Menyetujui
Dosen Pembimbing

Ir. Ichlas Wahid, M.T.
NPP. 20420900207

Dekan
Fakultas Teknik

Ketua Program Studi
Teknik Mesin

Dr. Ir. Sajiyo, M.Kes.
NPP. 20420900197

Ir. Ichlas Wahid, M.T.
NPP. 20420900207

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan Judul:

Analisis pengaruh variasi tegangan listrik dan waktu pada proses pelapisan elektroplating dengan warna copper (tembaga) pada baja karbon terhadap kekerasan dan ketebalan

yang dibuat untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Teknik Mesin pada Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan duplikasi dari Tugas Akhir yang sudah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang bersumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 03 Juli 2020

Miftaql rohman
1421600163



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftaql rohman

Fakultas : Teknik

Program Studi : Teknik Mesin

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyatakan untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

“Analisis Pengaruh Variasi Tegangan Listrik dan Waktu pada Proses Pelapisan Elektroplating dengan Warna Copper (Tembaga) pada Baja Karbon Terhadap Kekerasan dan Ketebalan”

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 08 juli 2020

Yang Menyatakan

Materai

6000

(Miftaql rohman)

MOTTO

**“BERFIKIR, BERDOA, BERUSAHA, BERTINDAK
APAPUN HASILNYA ALLAH YANG MENENTUKAN”**

~ || ~

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saya persembahkan karya penelitian saya untuk orang-orang yang saya kasih dan saya sayangi serta yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini :

1. Kedua orang tua saya Bapak Sukar dan Ibu Ruwati yang selalu memberikan bantuan materi maupun non materi, mendoakan, memberi semangat dan dorongan sampai detik ini.
2. Bapak Ir. Ichlas Wahid, M.T. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa sabar dan iklas memberikan bimbingan serta arahan selama penelitian berlangsung.
3. Teman-teman grup TA lutfi , mbah derry, ubet , afandy cungkring dan dhiemas yang senantiasa saling membantu, saling bekerja sama sehingga terselesaikannya penelitian ini.
4. Seluruh warga TEKNIK MESIN UNTAG baik dosen atau teman-teman teknik mesin.
5. Teman-teman nongkrong yang senantiasa menemani mengerjakan revisi sampai pagi.
6. Vebrina ari santi yang membantu merevisi laporan dan meminjamkan laptop untuk menyusun laporan

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH VARIASI TEGANGAN LISTRIK DAN WAKTU PADA PROSES PELAPISAN ELEKTROPLATING WARNA COPPER (TEMBAGA) PADA BAJA KARBON TERHADAP KEKERASAN DAN KETEBALAN

Elektroplating adalah salah satu proses pelapisan yang banyak digunakan untuk menangani masalah, dengan cara melapisi suatu benda kerja, metode ini digunakan untuk perlindungan terhadap korosi, meningkatkan nilai estetika, dan metode Elektroplating ini bisa melapisi benda kerja yang bersifat mekanis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi tegangan listrik dan waktu pelapisan sebesar 2,5 V (5 menit, 8 menit, dan 10 menit), 3 V (5 menit, 8 menit, dan 10 menit), dan 3,5 V(5 menit, 8 menit, dan 10 menit) pada baja karbon rendah dengan warna copper terhadap kekerasan dan ketebalan lapisan, menggunakan larutan elektrolit Tembaga ($CuSO_4$) sebagai media elektrolit yang akan melapisi logam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pelapisan Elektroplating, Dalam metode penelitian ini objek direndam dalam beakerglass yang sudah berisi larutan elektrolit dengan waktu dan tegangan yang sudah ditentukan dengan bantuan dari Rectifier. Pengujian ketebalan menggunakan teori hukum faraday, pengujian kekerasan mikro Vickers dengan menggunakan alat Akashi MVK-H0 Hardness testing machine untuk mengetahui tingkat kekerasan pelapisan. Hasil penelitian dan pengujian menunjukkan Tegangan listrik 3,5 V dan waktu 10 menit menunjukkan hasil pelapisan dengan tebal yang merata dan warna yang solid. Ketebalan spesimen hasil elektroplating semakin bertambah seiring meningkatnya tegangan listrik dan waktu atau dapat dikatakan berbanding lurus dengan bertambahnya tegangan listrik dan waktu pelapisan yang diberikan. Dimana ketebalan tertinggi dengan tegangan listrik 3,5 V dan waktu 10 menit adalah 23 μm dengan perhitungan. Kekerasan yang dihasilkan tidak berbanding lurus dengan tegangan listrik dan waktu pelapisan, dimana hasil kekerasan yang tertinggi dengan tegangan listrik 3,5 V dan waktu 8 menit adalah 113,2 HV atau lebih rendah 5,7% dibandingkan dengan spesimen tanpa pelapisan.

Kata kunci : Elektroplating, Ketebalan, mikro vickers , Baja karbon

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF ELECTRIC VOLTAGE VARIATIONS AND TIME IN ELECTROPLATING COATING PROCESSES COLOR COPPER IN CARBON STEEL AGAINST HARDNESS AND THICKNESS

Electroplating is a coating process that is widely used to deal with the above problems, by coating a workpiece, this method is used for protection against corrosion, increasing aesthetic value, and this electroplating method can coat a workpiece that is mechanical. This study aims to determine the effect of variations in electrical voltage and coating time of 2.5 V (5 minutes, 8 minutes and 10 minutes), 3 V (5 minutes, 8 minutes, and 10 minutes), and 3.5 V (5 minutes, 8 minutes, and 10 minutes) on low carbon steel with copper color against hardness and thickness of the coating, using a copper electrolyte solution ($CuSO_4$) as an electrolyte medium that will coat the metal. The method used in this study is electroplating coating. In this research method the object is immersed in a tank that already contains an electrolyte solution with a predetermined time and voltage with the help of a Rectifier. Thickness testing uses faraday's legal theory, Vickers micro hardness testing using Akashi MVK-H0 Hardness testing machine to determine the level of coating hardness. The results of research and testing showed an electrical voltage of 3.5 V and within 10 minutes showed the results of coating with an even thickness and a solid color. The thickness of the electroplating specimens increases with increasing electric voltage and the time given or can be said to be directly proportional to the increase in electrical voltage and theoretical coating time. The highest thickness yield with a voltage of 3.5 V and 10 minutes is 23 μm with calculations. The resulting hardness is not directly proportional to the electric voltage and coating time, where the highest hardness yield with an electrical voltage of 3.5 V and 8 minutes is 113.2 HV or 5,7% lower compared to specimens without coating.

Keywords: *Electroplating, thickness, micro vickers, carbon steel*

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada tuhan yang maha esa, yang telah mengkaruniakan kasih dan anugrahnya, sehingga penulisan Tugas Akhir yang merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dapat selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penulis menerima banyak sekali bantuan dari pihak mulai dari materi, ide, data, moril sampai kepada spiritual. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini rasanya menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya dan setulus – tulusnya pada yang terhormat:

1. Bapak Ir. Ichlas Wahid, MT selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk dalam penyusunan Tugas Akhir ini dengan sangat perhatian, baik, sabar dan ramah.
2. Bapak Ir. Ichlas Wahid, MT selaku ketua Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr.Ir.H Sajiy, M.Kes selaku dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dosen Program Studi Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti kegiatan kuliah.
5. Orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan yang selalu mendoakan dari jauh untuk keberhasilan penulis serta memberi dorongan, semangat, bantuan, baik material maupun spiritual kepada saya.
6. Teman – teman Program Studi Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak membantu dan mendoakan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati.

Surabaya, 03 juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii

BAB 1 - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	2
1.5 Manfaat Penelitian.....	2
1.6 Sistematika Penulisan.....	2

BAB 2 - TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Baja Karbon	5
2.1.1 Baja karbon rendah.....	5
2.2 Pelapisan (Elektroplating)	5
2.3 Larutan Elektrolit Pelapisan.....	6
2.4 Larutan Copper (Tembaga)	7
2.5 Anoda (Elektroda Positif).....	8
2.6 Pengujian kekerasan	11
2.6.1 Pengujian Mikro Vickers	11
2.7 Pengujian Ketebalan & Berat Pelapisan.....	14

BAB 3 - METODE PENELITIAN

3.1	Diagram Alir	18
3.2	Penjelasan diagram alir	18
3.3	Persiapan alat pelapisan	19
3.4	Pembuatan dan persiapan bahan uji pelapisan	20
3.5	Proses pelapisan (Electroplating)	20
3.6	Proses uji ketebalan.....	21
3.7	Proses uji kekerasan	21

BAB 4 - ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1	Pengukuran Ketebalan & Berat Pelapisan Hasil Proses Elektroplating	23
4.2	Pengujian Kekerasan Mikro Vickers.....	29

BAB 5 - KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	KESIMPULAN	35
5.2	SARAN	35

DAFTAR PUSTAKA 37**LAMPIRAN.....** 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Rangkaian proses pelapisan logam dengan cara listik.....	6
Gambar 2. 2 Jejak yang dihasilkan oleh penekanan indentor pada benda uji	12
Gambar 2. 3 Mesin uji kekerasan mikro Vickers	13
Gambar 2. 4 Macam-macam jenis jejak indentor.....	14
Gambar 3. 1 diagram alir penelitian.....	17
Gambar 4. 1 Grafik Perbandingan Tegangan, waktu, dan tebal pelapisan.....	29
Gambar 4. 2 Contoh DI & D2 pada hasil penekanan indentor.....	30
Gambar 4. 3 Grafik nilai kekerasan HV.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Spesifikasi Kemurnian Anoda.....	10
Tabel 4. 1 Data pelapisan variasi 2,5 V, 3 V, 3,5 V dengan waktu 5, 8, 10 menit....	24
Tabel 4. 2 Data berat lapisan mengendap dan tebal pelapisan	26
Tabel 4. 3 rata-rata tebal pelapisan.....	28
Tabel 4. 4 Hasil pengujian kekerasan mikro vickers.....	31
Tabel 4. 5 rata-rata nilai kekerasan HV	33